

APM-T 3053/2 Serisi Termo-Taban Aşındırma Test cihazı



Termo-Taban Aşınma Test cihazı

Bu test ile dış taban malzemelerinin pürüzlenmesi belirlenebilir. Test sırasında, dış tabandan çıkarılan bir numune, tanımlanmış bir kuvvetle dönen açık renkli PVC standart bir zemin kaplamasına (örneğin "Royal", renk: 420-54, üretici: DLW) konur. Döşemenin boyanması DIN EN 20105/A03 gri skalasına göre belirlenir.

Teknik özellikler

Kapladığı alan: T / B / Y 600 mm / 900 mm (+ Kontrol ünitesi) /
500 mm Besleme gerilimi: 200 - 230 V
Besleme frekansı: 50 - 60 Hz
Hava basıncı: 6bar

Referans N°: [APM-T 3053/2](#),

Telefon: +49 6331 2490 0, E-Posta: peter.schultheis@pfi-germany.com